

// FLEXOR 1SN/R1AT - MINETUFF

ISO 1436-1 - SAE 100 R1AT

EN 853 1SN

内胶层: 耐油合成橡胶

加强层: 一层高抗拉钢丝编织

外胶层: 耐磨损、臭氧、碳氢化合物, 合成橡胶, MSHA认证

应用: 高压液压管道 (液压油、防冻剂、空气和水)

温度范围: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)

用于空气最高温度 +70 °C (+160 °F)

长度: 不定长 (小于等于 1英寸), 最长 61 米 (大于1英寸)



Item Code	↺			↻			↻		↺		↻		
	Dash	mm	inch	mm	inch	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	inch	kg/m	lb/C ft
1002311	-4	6	1/4	12,7	0,50	22,5	3270	90	13080	100	4,0	0,20	13
1002312	-5	8	5/16	14,2	0,56	21,5	3120	86	12480	115	4,6	0,24	16
1002313	-6	10	3/8	16,5	0,65	18,0	2610	72	10460	130	5,2	0,30	20
1002314	-8	13	1/2	19,9	0,78	16,0	2320	64	9280	180	7,2	0,37	25
1002315	-10	16	5/8	23,0	0,91	13,0	1890	52	7560	200	8,0	0,42	28
1002316	-12	19	3/4	27,0	1,06	10,5	1530	42	6120	240	9,6	0,56	38
1002317	-16	25	1	35,0	1,38	8,8	1280	35,2	5120	300	12,0	0,86	58
1002497	-20	32	1 1/4	42,1	1,66	6,3	920	25,2	3680	420	16,8	1,09	73
1002319	-24	38	1 1/2	49,2	1,94	5,0	730	20	2920	500	20,0	1,33	89
1002321	-32	51	2	62,4	2,46	4,0	580	16	2320	630	25,2	1,84	123