

## // FLEXOR 2SN/R2AT (HF)

ISO 1436-1 - SAE 100 R2AT

EN 853 2SN

内胶层: 耐油合成橡胶

加强层: 二层高抗拉钢丝编织

外胶层: 耐磨损、臭氧、碳氢化合物, 合成橡胶

应用: 高压液压管道 (液压油、防冻剂、空气和水), 环保材料

温度范围: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)

用于空气最高温度 +70 °C (+160 °F)

长度: 不定长 (小于等于 1英寸), 最长 61米 (大于1英寸)



Item Code	↻		↻		↻		↻		↻		↻		
	Dash	mm	inch	mm	inch	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	inch	kg/m	lb/C ft
1002952	-3	5	3/16	13,1	0,52	42	6000	168	24000	90	3,6	0,28	19
1001342	-4	6	1/4	14,2	0,56	40	5800	160	23200	100	4,0	0,33	22
1001343	-5	8	5/16	15,8	0,62	35	5000	140	20000	115	4,6	0,35	23
1001344	-6	10	3/8	18,2	0,72	33	4800	132	19200	125	5,0	0,46	31
1001345	-8	13	1/2	21,3	0,84	27,5	4000	110	16000	175	7,0	0,53	36
1001346	-10	16	5/8	24,5	0,96	25	3630	100	14520	200	8,0	0,67	45
1001347	-12	19	3/4	28,6	1,13	21,5	3120	86	12480	240	9,6	0,84	56
1001348	-16	25	1	36,6	1,44	16,5	2400	66	9600	300	12,0	1,25	84
1001349	-20	32	1 1/4	46,0	1,81	12,5	1820	50	7280	420	16,8	1,54	103
1001350	-24	38	1 1/2	52,8	2,08	9	1310	36	5240	500	20,0	2,03	136
1001351	-32	51	2	65,6	2,58	8	1160	32	4640	630	25,2	2,76	185