

// FLEXOPAK 1SC

ISO 11237 - EN 857 1SC

内胶层: 耐油合成橡胶

加强层: 一层高抗拉钢丝编织

外胶层: 耐磨损、臭氧、碳氢化合物, 合成橡胶

应用: 高压液压管道 (液压油、防冻剂、空气和水)

温度范围: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)

用于空气最高温度 +70 °C (+160 °F)

长度: 不定长



Item Code	↔		↔		↕		↕		↷		♻️		
	Dash	mm	inch	mm	inch	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	inch	kg/m	lb/C ft
1000167	-4	6	1/4	12,0	0,47	22,5	3250	90	13000	50	2,0	0,17	11
1000178	-5	8	5/16	14,1	0,56	21,5	3100	86	12400	55	2,2	0,19	13
1000106	-6	10	3/8	15,4	0,61	21	3000	84	12000	65	2,6	0,26	17
1000305	-8	13	1/2	19,5	0,77	16,0	2290	64	9150	90	3,6	0,41	27
1000280	-10	16	5/8	23,0	0,91	13,0	1890	52	7560	100	4,0	0,44	29
1000251	-12	19	3/4	26,7	1,05	10,5	1530	42	6120	125	5,0	0,57	38
1000252	-16	25	1	34,9	1,37	8,8	1280	35,2	5120	150	6,0	0,74	50