

// FLEXOPAK 2 - MINETUFF

ISO 11237 - SAE 100 R16

EN 857 2SC (最大到 1")

内胶层: 耐油合成橡胶

加强层: 二层高抗拉钢丝编织

外胶层: 耐磨损、臭氧、碳氢化合物, 合成橡胶, MSHA认证

应用: 高压液压管道 (液液压油、防冻剂、空气和水)

温度范围: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)

用于空气最高温度 +70 °C (+160 °F)

长度: 不定长



Item Code	↺↻		↻↺		↻		↺		↻↺		♻		
	Dash	mm	inch	mm	inch	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	inch	kg/m	lb/C ft
1000146	-4	6	1/4	13,0	0,51	42	6000	160	23200	51	2,0	0,26	17
1000174	-5	8	5/16	14,5	0,57	37,5	5440	150	21750	57	2,2	0,31	21
1000147	-6	10	3/8	16,8	0,66	35	5000	140	20300	64	2,5	0,39	26
1000171	-8	13	1/2	20,6	0,81	31	4500	124	17900	90	3,5	0,52	35
1000104	-10	16	5/8	23,2	0,91	28	4100	112	16240	101	4,0	0,60	40
1000172	-12	19	3/4	27,6	1,09	24	3500	96	14000	121	4,8	0,78	52
1000173	-16	25	1	35,5	1,40	21	3000	84	12000	152	6,0	1,23	83
1001533	-20	32	1 1/4	42,0	1,65	14,5	2100	58	8400	210	8,3	1,36	91
1001728	-24	38	1 1/2	49,9	1,96	12,5	1800	50	7200	430	16,9	1,97	132
1001729	-32	51	2	63,5	2,50	10	1450	40	5800	550	21,6	2,55	171
1001945	-40	63	2 1/2	76,4	3,01	7,5	1100	30	4400	720	28,3	3,30	221
1001994	-48	76	3	90,0	3,54	7	1000	28	4000	880	34,6	3,85	258