

// ALFABIOTECH 5000 - MINETUFF

ISO 18752

内胶层: 耐油合成橡胶, 耐生物可降解液压油

加强层: 四/六层高抗拉钢丝缠绕

外胶层: 耐磨损、臭氧、碳氢化合物, 合成橡胶, MSHA认证

应用: 能耐受非常恶劣的工况环境, 压力, 脉冲及柔软度性能都非常好。

温度范围: -40 °C +121 °C (-40 °F +250 °F)

长度: 不定长 (小于或等于1英寸) 61米 (大于1 1/4英寸)



Item Code	Constr.	↻		↻		↻		↻		↻		↻		
		Dash	mm	inch	mm	inch	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	inch	kg/m	lb/C ft
1001693	4S	-10	16	5/8	26,3	1,04	35	5000	140	20000	140	5,5	0,87	58
1001694	4S	-12	19	3/4	31,0	1,22	35	5000	140	20000	150	5,9	1,23	83
1001695	4S	-16	25	1	37,6	1,48	35	5000	140	20000	180	7,1	1,68	113
1001696	4S	-20	32	1 1/4	44,4	1,75	35	5000	140	20000	280	11,0	2,27	152
1001780	6S	-24	38	1 1/2	56,5	2,22	35	5000	140	20000	500	19,7	4,48	301
1001779	6S	-32	51	2	70,2	2,76	35	5000	140	20000	550	21,7	6,26	420
1003076	6S	-40	63	2 1/2	82,8	3,26	35	5000	140	20000	820	32,3	7,57	508
1003106	6S	-48	76	3	95,6	3,76	35	5000	87,5*	12687	900	35,4	7,95	533

*安全系数 2,5:1