

// ALFABIOTECH 6000 - MINETUFF

ISO 18752

优于 SAE 100 R15

内胶层: 耐油合成橡胶, 耐生物可降解液压油

加强层: 四/六层高抗拉钢丝缠绕

外胶层: 耐磨损、臭氧、碳氢化合物, 合成橡胶, MSHA认证

应用: 能耐受非常恶劣的工况环境, 压力, 脉冲及柔软度性能都非常好。

温度范围: -40 °C +121 °C (-40 °F +250 °F)

长度: 不定长 (小于或等于1英寸), 61米 (大于1 1/4英寸)



Item Code	Constr.	↺↻			↔		↻		↺		↻		↻	
		Das	mm	inch	mm	inch	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	inch	kg/m	Ib/C ft
1001697	4S	-4	6	1/4	17,3	0,68	45	6525	180	26100	60	2,4	0,47	32
1001698	4S	-6	10	3/8	20,1	0,79	44,5	6450	178	25800	75	3,0	0,55	37
1001699	4S	-8	13	1/2	23,0	0,91	42	6000	168	24000	90	3,5	0,75	50
1001700	4S	-10	16	5/8	31,4	1,24	42	6000	168	24000	180	7,1	1,20	81
1001701	4S	-12	19	3/4	31,2	1,23	42	6000	168	24000	210	8,3	1,47	99
1001702	4S	-16	25	1	38,2	1,50	42	6000	168	24000	250	9,8	2,03	136
1002487	4S	-20	32	1 1/4	46,1	1,81	42	6000	168	24000	445	17,5	2,92	196
1002485	6S	-20	32	1 1/4	49,3	1,94	42	6000	168	24000	445	17,5	3,47	233
1002486	6S	-24	38	1 1/2	56,5	2,22	42	6000	168	24000	530	22,0	4,48	301
1003505	6S	-32	51	2	71,4	2,81	42	6000	168	24000	650	25,9	6,48	435