

// ALFABIOTECH 5000 - SUPERTUFF

ISO 18752

内胶层: 耐油合成橡胶

加强层: 二层高抗拉钢丝编织或四/六层高抗拉钢丝缠绕

外胶层: 耐磨损、臭氧、碳氢化合物，合成橡胶，MSHA认证

应用: 高压液压管道（液压油、防冻剂、空气和水）

“supertuff” 外层具有卓越的耐磨性能，可在工况恶劣的条件下，保持较长的使用寿命。

温度范围: -40 °C +100 °C (-40 °F +212°F) 钢丝缠绕

-40 °C +121 °C (-40 °F +250 °F) 钢丝缠绕

长度: 不定长（小于等于1英寸），61米（1 1/4 英寸 到 3 英寸）



Item Code	Const.	— ⊗ —			→ ⊗ ←		⊙		⊙		⏏		⏏	
		Dash	mm	inch	mm	inch	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	inch	kg/m	lb/C ft
1003045	4S	10	16	5/8	26	1,02	35	5000	140	20000	140	5,51	0,93	62
1003037	4S	12	19	3/4	31,6	1,24	35	5000	140	20000	150	5,91	1,29	87
1003038	4S	16	25	1	38,2	1,50	35	5000	140	20000	180	7,09	1,70	114
1003046	4S	20	32	1 1/4	44,4	1,75	35	5000	140	20000	280	11,02	2,98	200
1003047	6S	24	38	1 1/2	56,5	2,22	35	5000	140	20000	500	19,69	4,61	309
1003048	6S	32	51	2	70,2	2,76	35	5000	140	20000	550	21,65	6,38	428