

## // 超耐磨管

### // AT3K - SUPERTUFF

ISO 11237 - SAE 100 R17

EN 857 1SC

内胶层:耐油合成橡胶

加强层:一层高抗拉钢丝编织

外胶层:耐磨损、臭氧、碳氢化合物, 合成橡胶, MSHA认证

应用: 高压液压管道(液压油、防冻剂、空气和水)

“supertuff”外胶层具有卓越的耐磨性能, 可在工况恶劣的条件下, 保持较长的使用寿命。

温度范围: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)

用于空气最高温度 +70 °C (+140 °F)

长度:不定长



Item Code	1/2"			3/4"			1"		1 1/2"		2"		
	Dash	mm	inch	mm	inch	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	inch	kg/m	lb/C ft
1000195	-4	6	1/4	12,1	0,48	22,5	3250	90	13000	50	2,0	0,17	11
1000405	-5	8	5/16	14,0	0,55	21,5	3100	86	12500	55	2,2	0,18	12
1000209	-6	10	3/8	15,6	0,61	21	3000	84	12000	65	2,6	0,26	17
1000197	-8	13	1/2	19,5	0,77	21	3000	84	12000	90	3,6	0,41	27
1000226	-10	16	5/8	23,2	0,91	28	4100	112	16240	101	4,0	0,62	42
1000227	-12	19	3/4	27,6	1,09	24	3500	96	14000	125	4,9	0,81	54
1000348	-16	25	1	35,5	1,40	21	3000	84	12000	150	5,9	1,25	84