

## // 9TS OM



### Smooth PTFE stainless steel braid standard duty

Exceeds SAE 100 R14

内胶层: 光面铁氟龙 - 防震、防火、低渗透和低传导性, 适用于食品加工业 (FDA, DVGW, BFR 认证), 具有化学惰性、不粘附、耐臭氧、耐风化

加强层: 高抗拉的不锈钢钢丝编织网 (AISI 304)

应用: 压缩空气、气体、蒸汽、石油、化工和药剂产品。特别适用于注塑机蒸汽管路, 导热油传输管路, 低温气体的充气管路, 空压机排气管路, 汽车制造和食品医药行业。化学溶剂、颜料色素和油漆的传输管路。动力操舵装置里的液压管路。不适用于传输高温熔融的碱金属和卤素。

温度范围: -60 °C +260 °C (-76 °F +500 °F)

安全系数: 4:1

Item Code											
	mm	in	mm	mm	Mpa	psi	mm	in	kg/m		
2600557	5,0	3/16"	7,86	0,89	27,6	4000	51,0	2,01	0,090		
2600558	6,0	1/4"	8,64	0,64	24,1	3500	76,0	2,99	0,090		
2600559	8,0	5/16"	11,05	0,64	20,7	3000	102,0	4,02	0,130		
2600560	10,0	3/8"	12,65	0,64	18,3	2600	127,0	5,00	0,150		
2600561	13,0	1/2"	15,40	0,76	16,1	2300	140,0	5,51	0,200		
2600562	16,0	5/8"	18,40	0,89	13,8	2000	165,0	6,50	0,270		
2600563	19,0	3/4"	22,10	0,89	11,4	1600	203,0	7,99	0,330		
2600564	25,0	1"	29,75	1,10	6,9	1000	305,0	12,01	0,520		