

// 9TC OM



Convoluted PTFE stainless steel braid

内胶层: 螺旋铁氟龙 - 防震、防火、低渗透和低传导性, 适用于食品加工 (FDA, DVGW, BFR 认证), 具有化学惰性、不粘附、耐臭氧、耐风化

加强层: 高抗拉的不锈钢钢丝编织网 (AISI 304)

应用: 压缩空气、气体、蒸汽、石油、化工和药剂产品。特别适用于注塑机蒸汽管路, 导热油传输管路, 低温气体的充气管路, 空压机排气管路, 汽车制造和食品医药行业。化学溶剂、颜料色素和油漆的传输管路。动力操舵装置里的液压管路。不适用于传输高温熔融的碱金属和卤素。

温度范围: -60 °C +260 °C (-76 °F +500 °F)

安全系数: 4:1

| Item Code | ↔ | | ↔ | | ⊕ | ⊖ | ⌒ | | ⚡ |
|-----------|------|--------|-------|------|------|------|-------|------|-------|
| | mm | in | mm | mm | Mpa | psi | mm | in | kg/m |
| 2600574 | 13,0 | 1/2" | 18,80 | 0,89 | 10,3 | 1500 | 25,0 | 0,98 | 0,280 |
| 2600575 | 16,0 | 5/8" | 22,10 | 0,89 | 8,3 | 1200 | 51,0 | 2,01 | 0,330 |
| 2600576 | 19,0 | 3/4" | 24,65 | 0,89 | 6,9 | 1000 | 64,0 | 2,52 | 0,400 |
| 2600577 | 25,0 | 1" | 32,77 | 1,02 | 4,6 | 670 | 89,0 | 3,50 | 0,550 |
| 2600578 | 32,0 | 1 1/4" | 40,72 | 1,02 | 3,4 | 525 | 127,0 | 5,00 | 0,690 |
| 2600579 | 38,0 | 1 1/2" | 48,25 | 1,12 | 3,0 | 450 | 152,0 | 5,98 | 0,890 |
| 2600580 | 51,0 | 2" | 61,50 | 1,20 | 2,3 | 345 | 200,0 | 7,87 | 1,240 |